

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Härdare för vattenbaserade ADLER Fönster- och ytterdörrslack för industri och hantverk

PRODUKTBESKRIVNING

Produktnummer

8249000210



Allmänt

Isocyanatfri härdare baserad på polymer aziridin. Säkerställer flexibilitet och mångsidighet i appliceringsprocessen med en brukstid på 24 timmar.

Användningsområden

Härdarkomponent för vattenbaserade 2K-lacker för fönster och ytterdörrar.



BEARBETNING

Bearbetningsinstruktioner



- Rör om produkten före användning.
- En produkt-, objekt- och rumstemperatur på minst + 15 °C krävs.
- De optimala bearbetningsförhållandena är mellan 15 - 25 °C och en relativ luftfuktighet på 40 - 80 %.
- Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) blanda noggrant direkt efter tillsättning i färgkomponenten.
- Blandade färger och betser måste bearbetas enligt anvisningarna i motsvarande tekniska datablad.
- Varje förändring av bearbetningsprocessen, omgivningsförhållanden, att inte följa instruktionerna och användning av icke listade produkter kan påverka resultatet negativt. Avvikelse leder till film- och vidhäftningsrubbningar samt till påverkan av vittrings- och färgtonsstabiliteten.

Blandningsförhållande

100 viktdelar färgkomponent
7 viktdelar Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) kan användas i följande produkter:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
Aquawood Diamond-Top D (5090)
Aquawood Diamond-Top L (5196)
Aquawood Diamond Pearl (5091)
Aquawood Protor-Base D (5806)
Aquawood Protor-Base L (5807)
Aquawood Protor-Finish D (5808)
Aquawood Protor-Finish L (5809)
Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
Aquawood Intercare Isogrip (5505)
Polyprimer 2K SQ (5463)
Polycolor Pro 2K Pearl (5085)

Produkterna får endast användas med härdare Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) och i angivet blandningsförhållande. Avvikelser leder till film- och vidhäftningsrubbningar.

Efter tillsättning av härdaren rekommenderas en väntetid på ca 10 minuter för en förbättrad avgasning.

Följ respektive produkts tekniska informationsblad.

Droptid


24 Timme/-ar

Det är inte möjligt att förlänga droptiden.

Högre temperaturer förkortar droptiden.

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING**Förpackningsstorlekar**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

YTTERLIGARE INFORMATION**Hållbarhet/lagring**

Minst 6 Månad(er) i förseglade originalförpackningar.

Förvaras skyddat från fukt, direkt solljus, frost och höga temperaturer (över 30 °C).

Stäng alltid behållaren omedelbart för att förhindra att luftfuktighet tränger in.

Säkerhetsteknisk information

Produkten är endast lämplig för bearbetning inom industri och hantverk.

Mer information om säkerhet vid transport, lagring och hantering samt omhändertagande finns i det tillhörande säkerhetsdatabladet. Den aktuella versionen finns på www.adler-lacke.com.