

Terra Wax-Oil

7036

Olio ecologico all'acqua con cera per il **fai-da-te** e il **professionista**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Indicazioni generali

Olio ecologico con cera per legno a base di selezionate materie prime rinnovabili per l'interno. Con il prodotto si ottengono superfici naturali e opache con una sensazione piacevole, morbida e vellutata al tatto. Il prodotto facile da lavorare è formulato senza l'aggiunta di solventi o plasticizzanti.

Caratteristiche particolari e norme



- Non contiene sostanze attive di agenti chimici che proteggono il legno e il film di vernice.
- **ÖNORM EN 71 Parte 3** Sicurezza dei giocattoli, migrazione di determinati elementi (assenza di metalli pesanti)
- **DIN 53160-1 e DIN 53160-2** Residenza al sudore e alla saliva
- Adempie i criteri di **Baubook "bando ecologico"**
- Certificato **Cradle to Cradle Certified™ Bronze**
- **Regolamento francese DEVL1104875A** relativo alla marcatura dei prodotti vernicianti edili e la loro emissione di sostanze nocive volatili: A+

Campi d'impiego




- Per la verniciatura di pannelli per pareti e soffitti e armature del tetto visive all'interno.

LAVORAZIONE

Istruzioni di lavorazione



- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso.
- Eine Produkt-, Objekt-, und Raumtemperatur von mindestens + 10 °C ist erforderlich.
- Le condizioni ottimali per la lavorazione sono fra i 15 - 25 °C con un'umidità relativa dell'aria tra il 40 e il 80 %.
- Sul legno di larice e sui legni ricchi di sostanze interne i residui di intonaco (elevata alcalinità) o di polvere di ferro (ruggine) possono causare la formazione di macchie nere.

Metodo di applicazione

Procedura di applicazione	A pennello	Pistola a tazza
Applicazione	2 x	2 x
Ugello (ø mm)	-	1,8 – 2
Pressione spruzzo (bar)	-	3 – 4
Resa per applicazione (m ² /l)	ca. 10	

Il prodotto è pronto per l'uso.

La forma, la natura e l'umidità del supporto influiscono sul consumo/sulla resa. Solo eseguendo prima un'applicazione di prova è possibile determinare i valori di consumo esatti.

Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)



Sovraverniciabile	dopo ca. 6 ore
Essiccazione in profondità	dopo ca. 16 ore

I tempi menzionati rappresentano valori indicativi. L'essiccazione dipende da fondo, spessore dello strato di vernice, temperatura, circolazione dell'aria e umidità relativa dell'aria.

Temperature basse e/o un'elevata umidità dell'aria possono prolungare i tempi di essiccazione.

Pulizia degli utensili

Con acqua subito dopo l'uso.

Per rimuovere i resti di vernice induriti si consiglia di utilizzare ADLER Abbeizer Express 8313.

SUPPORTO**Tipo di supporto**

Legno di conifera:

Qualità del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito, stabile, privo di sostanze distaccanti come grasso, cera, silicone, resina, ecc. e privo di polvere di legno; inoltre è necessario verificare l'idoneità alla verniciatura.

Si prega di osservare la norma ÖNORM B 2230, Parte 1.

Consultare anche il regolamento VOB, Parte C, DIN 18363, comma 3; Lavori di pitturazione e verniciatura.

Umidità del legno

15 % +/- 2 %

Preparazione del supporto

Eliminare gli spigoli vivi, rimuovere le sostanze interne del legno che fuoriescono come ad es. le resine e le occlusioni resinose.

Carteggiatura del legno grana 120-180

CICLO DI VERNICIATURA**Fondo**

1 x Terra Wax-Oil 7036
Essiccazione intermedia: ca. 6 ore

Carteggiatura intermedia

Levigatura leggera: grana 240 – 280.

Rimuovere la polvere di carteggiatura.

Applicazione finale

1 x Terra Wax-Oil 7036

MANUTENZIONE E RINNOVO**Manutenzione**

Se necessario rimuovere la polvere e la sporcizia dalle superfici ancora intatte e applicare con un pennello una mano di Terra Wax-Oil 7036.

INDICAZIONI PER GLI ORDINI**Confezioni**

375 ml; 750 ml; 2,5 l; 10 l;

Tonalità

Color4You 

Farblos, tinteggiabile 7036000200


Altre tonalità sono miscelabili tramite il **sistema tintometrico ADLER Color4You**.

Base Farblos, tinteggiabile 7036000200

- Di principio, la tonalità finale si sviluppa dal colore naturale del legno, dalla quantità applicata, dal colore dell'impregnante e dal colore della finitura.
- Consigliamo di eseguire un campione di prova sul supporto originale e con il ciclo scelto, per valutare la tonalità finale.
- Per garantire un colore uniforme, utilizzare sulla superficie da verniciare esclusivamente prodotti con lo stesso numero di lotto.
- I prodotti tinti devono essere utilizzati entro 3 mesi.

Prodotti complementari

ADLER Abbeizer Express 8313

ULTERIORI INDICAZIONI**Durata / magazzinaggio**

Minimo 3 anni in confezioni originalmente sigillate.

Immagazzinare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

Dati tecnici

Contenuto COV Valore limite UE per Terra Wax-Oil (cat. A/e): 130 g/l (2010). Terra Wax-Oil contiene < 5 g/l COV.

Indicazioni tecniche di sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e maneggio come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito **www.adler-lacke.com**.