

Terra Wax-Oil

7036

Vodouriediteľný ekologický olej na drevo s voskom pre domácich majstrov a remeselné použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Ekologický olej na drevo s voskom na báze vybraných obnoviteľných a prírodných surovín na použitie v interiéri. Produkt je možné použiť na vytvorenie prírodných, matných povrchov s príjemnou haptikou a zamatovým ohmatom. Ľahko spracovateľný produkt je formulovaný bez prídavku rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Zvláštne vlastnosti Skúšobné normy



- Produkt so značkou ADLER green - testovaný podľa 3 kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť, ako aj životnosť. Prosím, venujte pozornosť karte údajov o udržateľnosti.
- Neobsahuje žiadne účinné chemické látky na ochranu dreva a filmu.
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnosť hračiek; migrácia určitých elementov (neobsahuje ťažké kovy)
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2** Odolnosť voči potu a slinám
- Spĺňa kritériá **ekologickej výstavby „Baubook“**
- Certifikovaný **Cradle to Cradle™** bronzová certifikácia
- **Francúzske nariadenie DEVL1104875A** o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín: A+

Oblasti použitia



- Na povrchovú úpravu stenových a stropných prvkov, ako aj priznaných krovov v interiéri.

SPRACOVANIE

Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne + 10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sú medzi 15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.

10-21 (nahrádza 08-21) ZKL 7036

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
 Tel.: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/51 99 622, Mail: info@adler.sk, www.adler.sk

Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúceho/používateľa podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

Technika nanášania

Postupy nanášania	Natieranie	Nádobková pištoľ
Nános	2x	2x
Tryska (ø mm)	-	1,8 – 2
Striekací tlak (bar)	-	3 – 4
Výdatnosť na nános (m ² /l)	cca 10	

Produkt je pripravený na spracovanie.

Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



prelakovateľný	po cca 6 hod.
preschnutý	po cca 16 hod.

Uvedené doby sú orientačné. Schnutie závisí od podkladu, hrúbky nánosu, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vzdušnej vlhkosti.

Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu čas sušenia predĺžiť.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov odporúčame ADLER Abbeizer Express 8313.

PODKLAD**Druhy podkladu**

Ihličnaté drevo

Príprava podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica, bez drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Prosím, dodržujte rakúsku normu ÖNORM B 2230 časť 1.

Pozri aj VOB, časť C, DIN 18363, odsek 3; Maliarske a lakovačské práce.

Vlhkosť dreva

15 % +/- 2 %

Príprava podkladu**Brúsenie**

Zrnitosťou P120 – P180

Ostré hrany zaobliť a vystúpené látky, ako napr. živica a živičníky, odstrániť.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základná vrstva**

1x Terra Wax-Oil 7036
Medzisušenie: cca 6 hod.

Medzibrúsenie

Ľahké prebrúsenie zrnitosťou P240 – P280
Brúsny prach odstrániť.

Vrchná vrstva

1x Terra Wax-Oil 7036

OŠETROVANIE & RENOVÁCIA**Ošetrovanie**

V prípade potreby ešte intaktné plochy zbaviť prachu a nečistôt a natrieť 1 – 2x s ADLER Terra Wax-Oil 7036.

POKYNY PRE OBJEDNANIE**Veľkosť balenia**

375 ml; 750 ml; 2,5 l; 10 l

Farebné odtiene

Color4You


Terra Wax-Oil bezfarebný, tónovateľný 7036000220

Farebné odtiene sú miešateľné pomocou systému miešania farieb **ADLER Color4You**.

- Výsledný farebný odtieň závisí od vlastnej farby dreva, množstva nánosu, farby impregnácie a farby vrchnej povrchovej úpravy.
- Pre posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.
- Pre dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.
- Tónované produkty spracujte, prosím, v priebehu 3 mesiacov.

Súvisiace produkty

ADLER Abbeizer Express 8313

ĎALŠIE POKYNY**Životnosť/skladovanie**

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah VOC

Medzná hodnota pre Terra Wax-Oil (Kat. A/e): 130 g/l (2010). Terra Wax-Oil obsahuje < 5 g/l VOC.

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať na webovej stránke **www.adler.sk**.